

PolyTmel[®] DŘEVO

Полиэфирная шпаклевка, категория : Шпаклевки специальные

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ	PolyTmel DŘEVO представляет собой двухкомпонентную полиэфирную шпаклевку, предназначенную для шпаклевания всех видов дерева. Она подходит для шпаклевания массива, древесностружечных материалов, столярной плиты и всех изделий из древесины. У PolyTmel DŘEVO высокое содержание древесной муки, что позволяет производство пигментации с помощью стандартных морилок как перед нанесением, так и после отверждения шпаклевки. Шпаклевка хорошо шлифуется при сохранении эластичности, которая необходима из-за объемоизменяемости материалов из древесины.
СРЕДА	Шпаклевку не разрешается применять для шпаклевания игрушек, детской мебели и мест, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой.
НАНЕСЕНИЕ	С поверхности, предназначенной для шпаклевания, необходимо удалить влажность, пыль и старые лакокрасочные покрытия, в случае надобности придать ей шероховатость, применив шлифовальную шкурку.
ОТВЕРЖДЕНИЕ	Шпаклевку отверждают отвердителем (ПЭ-инициатор, белая паста в тубике) в соотношении по массе : - 100 массовых частей шпаклевки : 2 массовые части отвердителя - рекомендуемое соотношение для температуры 20°C
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ	При температуре 20°C и соотношении отверждения 100:2 необходимо обработать шпаклевку в течение 6 минут после ее смешения с отвердителем. При температурах ниже 20°C (17°C минимум) срок жизнеспособности становится длиннее, при высших температурах сокращается. Подбором подходящего соотношения отверждения возможно частично элиминировать влияние температуры на жизнеспособность. Соотношение отверждения : - не менее 100 : 1 – жизнеспособность становится длиннее - не более 100 : 3 – жизнеспособность сокращается В случае надобности создания более толстого слоя шпаклевки рекомендуем шпаклевать в побольше слоев примерно по 5 мм. Межслойная промежуточная сушка не менее 30 минут.
ШЛИФОВКА	При температуре 20°C и соотношении отверждения 100:2 шпаклевка способна шлифоваться через 30 минут. Сухая шлифовка начинается с применением шлифовальной шкурки P60 и заканчивается шкуркой P120.
КРАШЕНИЕ	Для придания шпатлевке нужного оттенка поставляем красочные пасты. Речь идет о красящих концентратах поставляемых в пяти основных цветовых оттенках, комбинацией которых возможно достичь всех традиционных цветовых оттенков для отделки древесины.
ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ	Шпаклевку травят с помощью общедоступных морилок (на водяной основе, спиртовых...). На поверхность шпаклевки можно наносить практически любые лакокрасочные системы.
ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА	Загрязненные части инструмента примененного для шпаклевания возможно очистить растворителем для полиэфирных лакокрасочных материалов B6000 или растворителем для нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов C6000. Очищать можно лишь пока невытвердевшую шпаклевку.
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА	Для хранения и транспортирования необходимо обеспечить температуру от +5 по +25°C и избегать прямой солнечной радиации. Слабое появление смолы на поверхности шпаклевки допускается. Срок сохранения соответствующего качества и полезных свойств 12 месяцев. Упаковка : - 0,15 кг, 0,5 кг, 0,75 кг, 1,5 кг, 12 кг – жестяная банка - 2,5 кг – жестяная банка для дозирующего устройства
ЦВЕТ	Светло-коричневый (транспарантный)

BKP GROUP, a. s.

1. května 333, 687 34 Uherský Brod – Těšov, Чешская Республика

ИНО: 26236788, ИНН: CZ26236788

Тел.: +420572 610061

Факс: +420572 610070

E-mail: obchod@bkp.czWWW: <http://www.bkp.cz>

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЛОВАКИИ:

BKP SLOVAKIA, spol. s r.o., производство: Drietoma – территория PDP, 018 64 KOŠECA 399

Тел.: 00421 3264 99991

Факс: 00421 3264 99990

E-mail: bkpsk@stonline.sk