

PolyKar[®] ZÁKLAD NA PLASTY

Грунт для пластмассовых частей, категория: Заполнители

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

PolyKar ZÁKLAD NA PLASTY является однокомпонентным грунтовым средством для пластмассовых частей автомобильных кузовов. Очень быстро сохнет и легко обрабатывается. Речь идет о знаменитом грунтовом средстве для все нормально применяемые набрызгивания и лакокрасочные системы, включая шпаклевку в авторемонтных производствах, который обеспечивает прежде всего высокую липкость верхнего набрызгивания на пластмассовых частях. Не рекомендуется для набрызгивания полиэтилена и полипропилена.

СРЕДА

PolyKar ZÁKLAD NA PLASTY не разрешают применять для мест, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой

НАНЕСЕНИЕ

Набрызгиваем отдельно два раза. Каждый слой оставить 5 – 10 минут проветривать. Температура материала и средства следует колебаться между 18 – 25°C. Не разбавлять!

Рабочая вязкость: DIN 4/20°C около 11-12сек

Форсунка распылителя: Ø 1.3-1.5мм

Давление воздуха: 3-4 бара

Толщина сухого слоя - 20 µm.

СУШКА

После сушки не шлифовать! Средство можно при температуре 20°C после 20 минут перелакировать. В случае температур ниже 20°C (минимально 17°C) время засыхания удлиняется, при температурах более высоких сокращается.

ВЕРХНЯЯ ОКРАСКА

На PolyKar ZÁKLAD NA PLASTY можно наносить все привычные лакокрасочные системы.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Для хранения и транспортировки необходимо обеспечить температуру 20°C и избегать прямой солнечной радиации. Храните в сухом и прохладном месте. Срок сохранения соответствующего качества и полезных свойств 24 месяцев.

Упаковка:

- 1 литр – жестяная банка

ЦВЕТ

Прозрачный

BKP GROUP, a. s.

1. května 333, 687 34 Uherský Brod – Těšov, Чешская Республика

ИНО: 26236788, ИНН: CZ26236788

Тел.: + 420572 610061 Факс: + 420572 610070 E-mail: obchod@bkp.cz WWW: <http://www.bkp.cz>

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЛОВАКИИ:

BKP SLOVAKIA, spol. s r.o., производство: Drietoma – территория PDP, 018 64 KOŠECA 399 Тел.: 00421 3264 99991 Факс: 00421

3264 99990 E-mail: bkpsk@stonline.sk