



# PolyKar<sup>®</sup> CARBON FIBER

Полиэфирная шпаклевка, категория : Шпаклевки специальные

**ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ**

Шпаклевка PolyKar CARBON FIBER предназначена для стандартных подложек, в том числе и чугуна, алюминия, цинка и стеклопластика. Эта средне-вязкая шпаклевка особенностью подходит для перекрытия проемов из-за отсутствующих частей материала, ее можно наносить также сильным слоем. У PolyKar CARBON FIBER высокое содержание углеродного волокна, что дает возможность создания очень прочного, углеродными волокнами проармированного слоя шпаклевки, которую по надобности шлифуют.

**СРЕДА**

Шпаклевку не разрешают применять для шпаклевания мест, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой

**НАНЕСЕНИЕ**

Шпаклеванную поверхность необходимо очистить от ржавчины, старых лакокрасочных покрытий, данное место тщательно обезжирить, по необходимости придать ему шероховатость, применив шлифовальную шкурку:

- P40 - стеклопластик
- P60 – сталь, гальванизированная сталь
- P60 - для первоначальных лакокрасочных покрытий, шлифовать поверхность до голого металла

**ОТВЕРЖДЕНИЕ**

Шпаклевку отверждают отвердителем (ПЭ-инициатор, перекись бензоила, красная паста в тубике) в соотношении по массе:

- 100 частей шпаклевки : 2 части отвердителя – рекомендуемое соотношение для температуры 23°C

**ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ**

При температуре 20°C и соотношении отверждения 100:2 необходимо обработать шпаклевку в течение 5 минут после ее смешения с отвердителем. При температурах ниже 23°C (17°C минимум) срок жизнеспособности становится длиннее, при высших температурах сокращается. Подбором подходящего соотношения отверждения возможно частично элиминировать влияние температуры на жизнеспособность.

Соотношения отверждения :

- не менее 100 : 1 – срок жизнеспособности продлевается
- не более 100 : 3 – срок жизнеспособности сокращается

**ШЛИФОВКА**

При температуре 20°C и соотношении отверждения 100:2 шпаклевка способна шлифоваться через 20 - 30 минут. Шлифовку рекомендуется производить с применением шлифовальной шкурки P60 по P120 и применить вращающуюся или вибрационную шлифовальную машину.

**ОКРАСКА**

На поверхность шпаклевки возможно наносить все традиционные лакокрасочные системы. Шпаклевка устойчива к стандартным температурам горячей сушки в пределах 80-110°C. В случае надобности нанесения шпаклевки на антикоррозийные грунтовки с последующей горячей сушкой эмали рекомендуем применить грунтовочную краску горячей сушки, или двухкомпонентную эпоксидную грунтовку. Применение синтетических лакокрасочных материалов воздушной сушки под шпаклевку с последующей печной сушкой не рекомендуем.

**ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА**

Загрязненные части инструмента примененного для шпаклевания возможно очистить растворителем для полиэфирных лакокрасочных материалов REDIDLO POLYESTEROVÉ или растворителем для нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов C6000. Очищать можно лишь пока незастывшую шпаклевку.

**ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА**

Для хранения и транспортирования необходимо обеспечить температуру от +5 по +25°C и избегать прямой солнечной радиации. Слабое появление смолы на поверхности шпаклевки допускается. Срок сохранения соответствующего качества и полезных свойств 12 месяцев.

Упаковка:

- 0,15 кг, 0,5 кг, 1 кг, 1,8 кг, 5 кг, 15 кг – жестяная банка
- 3 кг – жестяная банка для дозирующего устройства

**ЦВЕТ**

черный

**BKP GROUP, a. s.**

1. května 333, 687 34 Uherský Brod – Těšov, Чешская Республика  
ИНО: 26236788, ИНН: CZ26236788

Тел.: +420572 610061 Факс: +420572 610070 E-mail: [obchod@bkp.cz](mailto:obchod@bkp.cz) WWW: <http://www.bkp.cz>

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЛОВАКИИ:

**BKP SLOVAKIA, spol. s r.o.**, производство: Drietoma – территория PDP, 018 64 KOŠECA 399

Тел.: 00421 3264 99991 Факс: 00421 3264 99990 E-mail: [bkpsk@stonline.sk](mailto:bkpsk@stonline.sk)



**BKP GROUP, a. s.**

Каталожный лист №: 200 02 19

Техническое описание от 15.01.2013 г.

# PolyKar<sup>®</sup> CARBON FIBER

Полиэфирная шпаклевка, категория : Шпаклевки специальные

**BKP GROUP, a. s.**

1. května 333, 687 34 Uherský Brod – Těšov, Чешская Республика  
ИНО: 26236788, ИНН: CZ26236788

Тел.: + 420572 610061 Факс: + 420572 610070 E-mail: [obchod@bkp.cz](mailto:obchod@bkp.cz) WWW: <http://www.bkp.cz>

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЛОВАКИИ:

**BKP SLOVAKIA, spol. s r.o.**, производство: Drietoma – территория RDP, 018 64 KOŠECA 399

Тел.: 00421 3264 99991 Факс: 00421 3264 99990 E-mail: [bkpsk@stonline.sk](mailto:bkpsk@stonline.sk)