

# PolyKar<sup>®</sup> PLNIČ 4:1 NORMAL

Заполнительная масса на акрилатной основе, категория : Заполнители

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

PolyKar PLNIČ 4:1 NORMAL представляет собой двухкомпонентный высококачественный акрилатный грунт для большинства стандартных поверхностей. Обеспечивает отличные разлив и кроющую способность. Быстро застывает даже при нанесении большими слоями, прекрасно поддается шлифовке. Обладает отличными заполняющими свойствами. Является идеальной грунтовкой обеспечивающей высококачественный внешний вид лакированных предметов.

ПОДЛОЖКА	АДГЕЗИЯ
железо	++
сталь, алюминий	++
дерево, бетон	+
некоторые пластики	o
шпаклевки производства BKP	++
старые лакированные поверхности	++

++ отличная / + хорошая / o удовлетворительная / - неудовлетворительная

## СРЕДА

Заполнительную массу не разрешают применять для мест, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой.

## НАНЕСЕНИЕ

Поверхность необходимо очистить от ржавчины, старых лакокрасочных покрытий, данное место тщательно обезжирить. Материал наносится отдельно 2-3 слоями. Каждому слою дать 5-10 минут выветриваться.

СИСТЕМА ЗАПОЛНЕНИЯ – не надо разводить (в случае надобности добавить максимум 5% растворителя для лакокрасочных материалов на акрилатной основе).

**Рабочая вязкость:** 4/20°C прибл. 20сек

**Головка краскораспылителя:** Ø 1,5 - 1,8мм

**Давление воздуха:** 0,3 - 0,4 МПа

**Расход:** 1 литр заполнительной массы хватит для поверхности примерно 5,6 кв. метров при толщине слоя 100 мкм.

## ОТВЕРЖДЕНИЕ

Заполнительную массу отверждают отвердителем PolyKar TVRDIDLO 1:4 NORMAL/PLUS в соотношении по объему:

- 4 объемные части заполнителя : 1 объемная часть отвердителя

Смесь следует тщательно гомогенизировать и профильтровать.

## ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

При температуре 21°C и соотношении отверждения 4:1 необходимо обработать приготовленную смесь заполнительной массы и отвердителя в течение 60 минут после их смешения.

## ШЛИФОВКА

При температуре 21°C и соотношении отверждения 4:1 заполнительная масса способна шлифоваться через примерно 3 часа, при температуре 60°C через 30-40 минут. Сухая шлифовка производится механическим шлифованием с применением шлифовальной шкурки P320-P500 и с применением шлифовальной шкурки P280-P320 при шлифовании вручную. Мокрая шлифовка производится механическим шлифованием шлифовальной шкуркой P600-P1000 и шлифовальной шкуркой P600-P800 при шлифовании вручную.

## ОКРАСКА

На поверхность заполнителя возможно наносить любые традиционные лакокрасочные системы. Материал устойчив к стандартным температурам горячей сушки в пределах 80-110°C. В случае надобности нанесения на антикоррозийные грунтовки с последующей горячей сушкой эмали рекомендуем применить грунтовочную краску горячей сушки, или двухкомпонентную эпоксидную грунтовку. Применение синтетических лакокрасочных материалов воздушной сушки под заполнительную массу с последующей печной сушкой не рекомендуем.

**BKP GROUP, a. s.**

1. května 333, 687 34 Uherský Brod – Těšov, Чешская Республика

ИНО: 26236788, ИНН: CZ26236788

Тел.: + 420572 610061 Факс: + 420572 610070 E-mail: [obchod@bkp.cz](mailto:obchod@bkp.cz) WWW: <http://www.bkp.cz>

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЛОВАКИИ:

**BKP SLOVAKIA, spol. s r.o.**, производство: Drietoma – территория PDP, 018 64 KOŠECA 399Тел.: 00421 3264 99991 Факс: 00421 3264 99990 E-mail: [bkpsk@stonline.sk](mailto:bkpsk@stonline.sk)



# PolyKar<sup>®</sup> PLNIČ 4:1 NORMAL

Заполнительная масса на акрилатной основе, категория : Заполнители

## ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА

Загрязненные части инструмента возможно очистить растворителем для лакокрасочных материалов на акрилатной основе. Очистить можно лишь пока незастывшую заполнительную массу.

## ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Для хранения и транспортирования необходимо обеспечить температуру от +5 по +25°C и избегать прямой солнечной радиации. Хранить в сухих и холодных помещениях. Срок сохранения соответствующего качества и полезных свойств 12 месяцев.

Упаковка :

- заполнительная масса 1 л + 0,25 л отвердителя – жестяная банка
- заполнительная масса 4 л + 1 л отвердителя – жестяная банка
- заполнительная масса 20 л + 5 л отвердителя – жестяная банка

## ЦВЕТ

Белый, серый, черный

**BKP GROUP, a. s.**

1. května 333, 687 34 Uherský Brod – Těšov, Чешская Республика  
ИНО: 26236788, ИНН: CZ26236788

Тел.: + 420572 610061 Факс: + 420572 610070 E-mail: [obchod@bkp.cz](mailto:obchod@bkp.cz) WWW: <http://www.bkp.cz>

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЛОВАКИИ:

**BKP SLOVAKIA, spol. s r.o.**, производство: Drietoma – территория PDP, 018 64 KOŠECA 399

Тел.: 00421 3264 99991 Факс: 00421 3264 99990 E-mail: [bkpsk@stonline.sk](mailto:bkpsk@stonline.sk)