

# PolyKar® PUR HMOTA

Уплотняющая и клеящая масса, категория: Шпаклевки специальные

<b>ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ</b>	PolyKar PUR HMOTA – однокомпонентная клеящая и уплотняющая масса с отличной липкостью на металл (голые металлы, а также металлы с грунтовым покрытием, на нержавеющую сталь, алюминий, стекло, бетон и многие виды пластмасс. Применяется для уплотнения мест сваренных стальных листов кузова. После отверждения остается упругой и может быть перекрыта всеми видами автолаков.
<b>НАНЕСЕНИЕ</b>	Наносить на абсолютно сухую, чистую и обезжиренную поверхность. Рекомендуется поверхность обезжирить и ее шероховатость, применив шлифовальную шкурку и снова обезжирить PolyKar ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕМ. Наносится щеткой. Температура при аппликации +5 до + 35°C. Температурная устойчивость с - 40 до + 90°C.
<b>ВРЕМЯ СУШКИ</b>	Средство при температуре окружающей среды 20°C сухое в течение 5 – 7 минут. Время полного отверждения слоя толщиной 2 мм представляет 1 сутки.
<b>ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА</b>	Для мгновенной очистки инструмента используется акрилатный разбавитель.
<b>ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- разбавленные кислоты и щелочи – хорошая</li><li>- углеводороды – средняя</li><li>- сладкая и морская вода – отличная</li><li>- UV излучение – хорошая (белая, серая) и очень хорошая (черная)</li></ul>
<b>ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА</b>	<p>Для хранения и транспортировки необходимо обеспечить температуру от +5 по +25°C и избегать прямой солнечной радиации. Срок сохранения соответствующего качества и полезных свойств 12 месяцев от даты выпуска.</p> <p>Упаковка:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 310 мл – жестяная банка для дозирующего устройства</li><li>- 0,85 кг – жестяная банка</li></ul>
<b>ЦВЕТ</b>	Белый, серый, черный

**BKP GROUP, a. s.**

1. května 333, 687 34 Uherský Brod – Těšov, Чешская Республика

ИНО: 26236788, ИНН: CZ26236788

Тел.: + 420572 610061 Факс: + 420572 610070 E-mail: [obchod@bkp.cz](mailto:obchod@bkp.cz) WWW: <http://www.bkp.cz>

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЛОВАКИИ:

**BKP SLOVAKIA, spol. s r.o.**, производство: Drietoma – территория PDP, 018 64 KOŠECA 399Тел.: 00421 3264 99991 Факс: 00421 3264 99990 E-mail: [bkpsk@stonline.sk](mailto:bkpsk@stonline.sk)