

# PolyTmel<sup>®</sup> LAMINO

Полиэфирная шпаклевка, категория : СПЕЦИАЛЬНАЯ

**Описание  
и назначение**

POLYTME LAMINO представляет собой двухкомпонентный полиэфирный набор для наплаивания, предназначенный для мелких ремонтов. Набор POLYTME LAMINO используется для ремонта отверстий или трещин в жестяных или наплаиваемых материалах, как например, проржавевших мест на кузовах автомобилей, лодках или прицепах-дачах. Стеклоткань, пропитанная полиэфирной смолой, образует прочное основание для нанесения последующих слоев шпаклевок в течение ремонта.

**Среда**

Набор не должно использовать для ремонта интерьеров и для ремонта мест, которые приходят в прямой контакт с пищевыми продуктами и питьевой водой.

**Подготовка  
поверхности  
Применение**

С подвергаемого ремонту места следует устранить ржавчину, старые покрытия, совершенно обезжирить или же шероховать наждачной бумагой.

- стеклопластик - наждачной бумагой P30
- сталь, цинкованный лист – наждачной бумагой P60

**Отверждение**

Шпаклевка отверждается отвердителем (PE-инициатор, красная паста в тубике) в соотношении :

- 100 вес.частей шпаклевки : 2 части отвердителя - рекомендуемое соотношение для температуры 20°C

**Время  
обрабатываемости**

Смесь необходимо при температуре 20°C и соотношении отверждения 100:2 обработать в течение 8-10 минут после смешивания с отвердителем. При температуре ниже 20°C (не менее 17°C) продолжительность обрабатываемости удлиняется, при повышенной температуре сокращается. Посредством приготовления соотношения отверждения можно частично ограничить влияние температуры на продолжительность обрабатываемости. Соотношение отверждения :

- не менее 100 : 1 – удлиняет время обрабатываемости
- не более 100 : 3 – сокращает время обрабатываемости

**Применение**

Для ремонта отрезают необходимый кусок стеклоткани, на ремонтируемое место наносят кистью подготовленную смесь смолы с отвердителем и прикладывают стеклоткань. Ткань затем также пропитывают подготовленной смесью. Если нужно, то прикладывают более слоев ткани.

**Накрывочные  
слои**

При 20°C поверхность отверждена через 40 минут. Сокращения указанного времени можно достигнуть посредством подсушки в сушильной камере при температуре приблизительно 60°C. Ремонт места можно окончить шпаклевками RAPID NEW, SUPER, SOFT, или же очень тонкой шпаклевкой SUPER PLUS, с помощью которой заравнивают края или использовать наносимую распылением шпаклевку FINIS или POLYTME LAMINO FILLER (наполнитель). Для окончательной отделки можно использовать все обыкновенные лакокрасочные покрытия. Отвержденная смола обладает стойкостью к обыкновенной температуре печной сушки 80-110°C. Если нужно наносить шпаклевку на противокоррозийное грунтовочное покрытие, а затем сушить печной сушкой эмаль, рекомендуется использовать печное грунтовочное покрытие или же двухкомпонентное

**BKP GROUP, a. s.**

1. května 333, 687 34 Uherský Brod – Těšov, Чешская Республика  
ИНО: 26236788, ИНН: CZ26236788

Тел.: + 420572 610061 Факс: + 420572 610070 E-mail: [obchod@bkp.cz](mailto:obchod@bkp.cz) WWW: <http://www.bkp.cz>

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЛОВАКИИ:

**BKP SLOVAKIA, spol. s r.o.**, производство: Drietoma – территория PDP, 018 64 KOŠECA 399

Тел.: 00421 3264 99991 Факс: 00421 3264 99990 E-Mail: [bkpsk@stonline.sk](mailto:bkpsk@stonline.sk)

# PolyTmel<sup>®</sup> LAMINO

Полиэфирная шпаклевка, категория : СПЕЦИАЛЬНАЯ

эпоксидное покрытие. Использование под шпаклевку синтетических покрытий воздушной сушки и последующая печная сушка не рекомендуются.

## Очистка пособий

Загрязненные части приспособлений для шпаклевания можно очистить разбавителем для полиэфирных лакокрасочных покрытий B6000 или нитроцеллюлозным разбавителем C6000. Очистить можно только пока неотвержденную шпаклевку.

## Хранение Упаковка

Набор POLYTMEЛ LAMINO представляет собой горючее вещество. Для хранения и транспортировки необходимо обеспечить температуру с +5 по +25°C и избежать прямой солнечной радиации. Небольшое выцветание смолы на поверхности шпаклевки допускается. Гарантийный срок 9 месяцев.

Упаковка :

- 245 г смола – жестяная банка + 5 г ПЭ-инициатор – туба + 0,25 м<sup>2</sup> стекловолокно / картон 10 шт.

**BKP GROUP, a. s.**

1. května 333, 687 34 Uherský Brod – Těšov, Чешская Республика  
ИНО: 26236788, ИНН: CZ26236788

Тел.: +420572 610061 Факс: +420572 610070 E-mail: [obchod@bkp.cz](mailto:obchod@bkp.cz) WWW: <http://www.bkp.cz>

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЛОВАКИИ:

**BKP SLOVAKIA, spol. s r.o.**, производство: Drietoma – территория PDP, 018 64 KOŠECA 399

Тел.: 00421 3264 99991 Факс: 00421 3264 99990 E-Mail: [bkpsk@stonline.sk](mailto:bkpsk@stonline.sk)