

# POLYTMEL<sup>®</sup> PLNIČ 2K PUR

Полиуретановый наполнитель, категория : РЕМОНТ КУЗОВОВ

## Описание и назначение

POLYTMEL PLNIČ 2K PUR представляет собой двухкомпонентный полиуретановый наносимый распылением противокоррозионный наполнитель для создания качественной основы под верхнюю эмаль. Полиуретановый наносимый распылением наполнитель предназначен для создания соединительного слоя между грунтовочными покрытиями или же подвергаемыми шпаклеванию местами и верхней эмалью. В зависимости от степени разбавления можно создать или толстые слои для заполнения грубых неровностей поверхности или тонкие, очень прочные и ровные слои, подходящие для окончательного нанесения распылением верхней эмали, например, на кузовах автомобилей. Его можно также использовать для выравнивания неровностей на металлических изделиях, древесине, слоистом пластике или бетоне.

С подвергаемой шпаклеванию поверхности необходимо устранить ржавчину, старые покрытия, место совершенно обезжирить, или же шероховать наждачной бумагой.

## Отверждение

Наполнитель отверждается отвердителем (POLYTMEL TVRDIDLO 60), бесцветная жидкость в соотношении :

- 4 объем.части наполнителя : 1 объем.часть отвердителя
- 6 вес.частей наполнителя : 1 вес.часть отвердителя

Смесь совершенно гомогенизируется и фильтруется.

## Время обрабатываемости Применение

Отвержденный наполнительно необходимо при температуре 20°C обработать в течение 30 минут после смешивания с отвердителем. Для приготовления консистенции смеси до распыления рекомендуется использовать поставляемый разбавитель смеси. В зависимости от степени разбавления можно POLYTMEL PLNIČ 2K PUR использовать как :

- **1 – Маскинаполнитель** для заполнения грубых неровностей при рабочем приеме. Он создаст толстый слой. Применение, например, как наполнитель на полиэфирной наносимой шпателем шпаклевку.
- **2 – Наполнитель для толстых и очень прочных слоев.** Применение, например, для двухслойных покрытий хозяйственных транспортных средств.
- **3 – Наполнитель для грунтовочной или обыкновенной краски.** Применение для высококачественных двухслойных покрытий в соединении с двухкомпонентными полиакриловыми кроющими лаками.
- **4 – Наполнитель для распыления в незасохшие краски**

**BKP GROUP, a. s.**

1. května 333, 687 34 Uherský Brod – Těšov, Чешская Республика  
ИНО: 26236788, ИНН: CZ26236788

Тел.: + 420572 610061 Факс: + 420572 610070 E-mail: [obchod@bkp.cz](mailto:obchod@bkp.cz) WWW: <http://variol.bkp.cz>, <http://www.bkp.cz>

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЛОВАКИИ:

**BKP SLOVAKIA, spol. s r.o.**, производство: Drietoma – территория PDP, 018 64 KOŠECA 399

Тел.: 00421 3264 99991 Факс: 00421 3264 99990 E-mail: [bkpsk@stonline.sk](mailto:bkpsk@stonline.sk)

# POLYTME L<sup>®</sup> PLNIČ 2K PUR

Полиуретановый наполнитель, категория : РЕМОНТ КУЗОВОВ

наполнение №	добавка разбавителя  %	распылитель  /мм/	давление распыления  /бар/	время обработки– ваемости 20°C /мин./	воздушная сушка 23°C/ печная сушка 60°C /мин/	толщина сухого слоя /мкм/
1	-	1,8 - 2	3 – 4	60	120 / 30	150
2	5 - 8	1,5	3 – 4	60 - 120	120 / 20	60 - 80
3	10 - 15	1,3 – 1,5	3 – 4	120	180 – 240 / 20	40
4	25	1,3 – 1,5	4	180	-	25 - 30

## Шлифование Накрывочные

Наполнитель подвергают сухому шлифованию наждачной бумагой P400 - P600, мокрому шлифованию бумагой P600 - P800. На отшлифованный наполнитель можно использовать обыкновенные лакокрасочные системы. Наполнитель обладает стойкостью к обыкновенной температуре печной сушки 80-110 °C.

## Хранение Упаковка

POLYTME L PLNIČ 2K PUR представляет собой горючее вещество II категории. Для хранения к транспортировки необходимо обеспечить температуру +5 аž +25°C и избежаться прямой солнечной радиации. Небольшое выцветание смолы на поверхности шпаклевки допускается. Гарантийный срок 12 месяцев.

Упаковка :

- наполнитель 1,0 кг, жестянка, картон 10 шт.
- отвердитель 0,17 кг, жестянка, картон 10 шт.
- наполнитель 4,0 кг, жестянка
- отвердитель 0,68 кг, жестянка картон 10 шт.
- разбавитель 0,3 кг, 0,7 кг, жестянка картон 10 шт.

## Цвет

Светло-серый

**BKP GROUP, a. s.**

1. května 333, 687 34 Uherský Brod – Těšov, Чешская Республика  
ИНО: 26236788, ИНН: CZ26236788

Тел.: + 420572 610061 Факс: + 420572 610070 E-mail: [obchod@bkp.cz](mailto:obchod@bkp.cz) WWW: <http://variol.bkp.cz>, <http://www.bkp.cz>

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЛОВАКИИ:

**BKP SLOVAKIA, spol. s r.o.**, производство: Dietoma – территория PDP, 018 64 KOŠECA 399

Тел.: 00421 3264 99991 Факс: 00421 3264 99990 E-mail: [bkpsk@stonline.sk](mailto:bkpsk@stonline.sk)