

# PolyKar® GLAS LIGHT

Полиэфирная шпаклевка, категория : Шпаклевки специальные

**ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ**

PolyKar GLAS LIGHT – средне плотная лёгкая шпатлёвка со содержанием стекловолокна предназначена для шпатлеваний деталей судов или машин и стеклопластика при обработке поверхностей подвергающихся механическому воздействию. Шпатлёвка имеет меньшую плотность (1,17 г/см<sup>3</sup>); благодаря этому менее способствует увеличению веса конструкции.

**СРЕДА**

Шпаклевку не разрешают применять для шпаклевания мест, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой

**НАНЕСЕНИЕ**

Шпаклеванную поверхность необходимо очистить от ржавчины, старых лакокрасочных покрытий, данное место тщательно обезжирить, по необходимости придать ему шероховатость, применив шлифовальную шкурку:

- P40 - стеклопластик
- P60 – сталь, дерево, чугун

Из ламината необходимо снять поверхностный слой содержащий сепараторы шлифованием или органическим растворителем.

**ОТВЕРЖДЕНИЕ**

Шпаклевку отверждают отвердителем (ПЭ-инициатор, перекись бензоила, красная паста в тубике) в соотношении по массе:

- 100 частей шпаклевки : 2 части отвердителя – рекомендуемое соотношение для температуры 23°C

**ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ**

При температуре 23°C и соотношении отверждения 100:2 необходимо обработать шпаклевку в течение 20 минут после ее смешения с отвердителем. При температурах ниже 23°C (17°C минимум) срок жизнеспособности становится длиннее, при высших температурах сокращается. Подбором подходящего соотношения отверждения возможно частично элиминировать влияние температуры на жизнеспособность.

Соотношения отверждения :

- не менее 100 : 1 – срок жизнеспособности продлевается
- не более 100 : 3 – срок жизнеспособности сокращается

**ШЛИФОВКА**

При температуре 23°C и соотношении отверждения 100:2 шпаклевка способна шлифоваться через 2 – 3 часа. Сокращение этого времени может быть достигнуто подогревом шпатлёвки около 60°C. Сухую шлифовку рекомендуется производить с применением шлифовальной шкурки P60 по P120, мокрую P80 – P150 и применить вращающуюся или вибрационную шлифовальную машину.

**ОКРАСКА**

Шпатлёвание возможно окончить применением шпатлёвки для распыления или запольнителем. На поверхность шпаклевки возможно наносить все традиционные лакокрасочные системы. Шпаклевка устойчива к стандартным температурам горячей сушки в пределах 80-110°C. В случае надобности нанесения шпаклевки на антикоррозийные грунтовки с последующей горячей сушкой эмали рекомендуем применить грунтовочную краску горячей сушки, или двухкомпонентную эпоксидную грунтовку. Применение синтетических лакокрасочных материалов воздушной сушки под шпаклевку с последующей печной сушкой не рекомендуем.

**ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА**

Загрязненные части инструмента примененного для шпаклевания возможно очистить растворителем для полиэфирных лакокрасочных материалов B6000 или растворителем для нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов C6000. Очищать можно лишь пока незастывшую шпаклевку.

**ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА**

Для хранения и транспортирования необходимо обеспечить температуру от +5 по +25°C и избегать прямой солнечной радиации. Слабое появление смолы на поверхности шпаклевки допускается. Срок сохранения соответствующего качества и полезных свойств 12 месяцев.

Упаковка:

- 0,16 л, 0,35 л, 1,00 л

**ЦВЕТ**

светло-серый

**BKP GROUP, a. s.**

1. května 333, 687 34 Uherský Brod – Těšov, Чешская Республика  
ИНО: 26236788, ИНН: CZ26236788

Тел.: + 420572 610061 Факс: + 420572 610070 E-mail: [obchod@bkp.cz](mailto:obchod@bkp.cz) WWW: <http://www.bkp.cz>

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЛОВАКИИ:

**BKP SLOVAKIA, spol. s r.o.**, производство: Drietoma – территория PDP, 018 64 KOŠECA 399

Тел.: 00421 3264 99991 Факс: 00421 3264 99990 E-mail: [bkpsk@stonline.sk](mailto:bkpsk@stonline.sk)



**BKP GROUP, a. s.**

Каталожный лист №: 200 02 18

Техническое описание от 01.01.2007 г.

# **PolyKar® GLAS LIGHT**

Полиэфирная шпаклевка, категория : Шпаклевки специальные

|

**BKP GROUP, a. s.**

1.května 333, 687 34 Uherský Brod – Těšov, Чешская Республика  
ИНО: 26236788, ИНН: CZ26236788

Тел.: + 420572 610061 Факс: + 420572 610070 E-mail: [obchod@bkp.cz](mailto:obchod@bkp.cz) WWW: <http://www.bkp.cz>

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЛОВАКИИ:

**BKP SLOVAKIA, spol. s r.o.**, производство: Drietoma – территория PDP, 018 64 KOŠECA 399

Тел.: 00421 3264 99991 Факс: 00421 3264 99990 E-mail: [bkpsk@stonline.sk](mailto:bkpsk@stonline.sk)