

TYP PRODUKTU
Akrylátový lak

KATEGORIE
Laky

AKTUALIZOVÁNO
10-2-2014

POPIS A POUŽITÍ

Dvousložková, velmi odolná, čirá nátěrová hmota na karoserie automobilů. Vytváří velmi odolnou vrstvu vůči UV záření a poškrábání. Má vysoký lesk a ideální čírost.

PROSTŘEDÍ

Přípravek se nesmí aplikovat na místa, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

OBSAH VOC

VOC = <510 g/l

Tento přípravek splňuje požadavky Směrnice Evropské unie (2004/42/ES), která pro přípravek této kategorie (B/e) udává limitní hodnotu obsahu těkavých látek 840g/l hotového produktu i po naředění ředidlem v doporučeném poměru.

APLIKACE

Nanáší se na předem nastříkané, vysušené a vybroušené vrstvy barvy při teplotě nejméně 20°C v dobře ventilovaných prostorách a při použití prostředků osobní ochrany. Teplota produktu a teplota okolí musí být stejná.

Nanáší se v 1 - 3 vrstvách, podle nároků na odolnost, mezi vrstvami 5 - 10 minut odvětrat.

Pracovní viskozita: DIN 4/20°C, 16-18s.

Tryska stříkací pistole: Ø 1,2 - 1,4 mm.

Tlak vzduchu: 0,3 – 0,4 MPa v závislosti na výrobci přístroje.

Na ředění doporučujeme ředidlo Polykar ŘEDIDLO akrylátové max. do 15%.

TUŽENÍ

Lak se tuží tvrdidlem Polykar TVRDIDLO M 1:2 v objemovém poměru 2:1 (2 objemové díly laku k 1 objemovému dílu tvrdidla).

Směs se dokonale promíchá a přefiltruje (sítka 190 µm).

DOBA ZPRACOVATELNOSTI

Směs je při teplotě 20°C a poměru tužení 2:1 nutné zpracovat do 90 minut po smíchání s tvrdidlem. Při teplotách nižších než 20°C (minimálně 17°C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje.

SCHNUTÍ

Teplota	na prach	na manipulaci
21°C	20-25 min.	12 hodin
60°C	5 minut	45 minut

VYDATNOST

1 litr laku vystačí na pokrytí 10 m² při tloušťce vrstvy 50 µm.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Pro okamžité očištění doporučujeme použít Polykar ŘEDIDLO AKRYLÁTOVÉ.

SKLADOVÁNÍ

Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až +25°C a vyvarovat se přímému slunečnímu záření. Skladovat v suchém a chladném prostředí. Lhůta zachování jakosti a užitných vlastností je 12 měsíců, u tvrdidla 6 měsíců.

BALENÍ

1,0 l laku + 0,5 l tvrdidla

5,0 l laku + 2,5 l tvrdidla

BARVA

transparentní

