

TYP PRODUKTU

Ochranný nástřík přelakovatelný

KATEGORIE

Ochranné nástříky
a spreje

AKTUALIZOVÁNO

22-1-2014

POPIS A POUŽITÍ

Přelakovatelný prostředek k ochraně karosérie (prahů, podvozku) před kamínky a rzi. Vhodný také na těsnění spojů (sváry, drážky a přehyby), kam se aplikuje pomocí stříkací pistole. Významně tlumí hluk od kol a podvozku díky obsahu pryže a pískových částic.

PROSTŘEDÍ

Přípravek se nesmí aplikovat na místa, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

OBSAH VOC

VOC = 559 g/l

Tento přípravek splňuje požadavky Směrnice Evropské unie (2004/42/ES), která pro přípravek této kategorie (B/e) udává limitní hodnotu obsahu těkavých látek 840 g/l hotového produktu.

APLIKACE

Povrch musí být před nanesením přípravku přebroušený, čistý, suchý, zbavený prachu, mastnoty a rzi. Místa, která nemají být prostředkem ošetřena, je nutné zakrýt.

Před použitím je nutné materiál v obalu řádně protřepat! Nanáší se stříkací pistolí se vzdálenosti asi 30 cm 2 až 3 vrstvy. Mezi nástříkem každé vrstvy je nutné 5 minut počkat. Doporučujeme použít trysku 4 mm, tlak 3-5 bar.

Těsnění spojů:

Aplikuje se vzduchovou pistolí pod tlakem 2-4 bar, tryskou 4 mm, se vzdálenosti asi 1 - 2 cm.

SCHNUTÍ

Potřebný čas pro zaschnutí při teplotě 20°C a tloušťce vrstvy 700µm je **2-3 hodiny**.

VRCHNÍ NÁTĚRY

Za 2-3 hodiny od nanesení poslední vrstvy je možné přípravek přelakovat běžným nátěrovým systémem.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Pro okamžité očištění pomůcek doporučujeme použít ředidlo C6000.

SKLADOVÁNÍ

Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až +25°C a vyvarovat se přímého působení tepla a slunečního záření. Skladovat v suchém a chladném prostředí.

Lhůta zachování jakosti a užitečných vlastností je 24 měsíců.

BALENÍ

1,0 l – kartuš na pistolí

BARVA

šedá, černá

